



Färgvax

Produktinformation och bruksanvisning

Täcker ca 20 – 40 kvm per liter

Innehåll:

Kokt renad linolja, bivax, mangansickativ, vatten och pigment.

Användningsområde:

Ytbehandling för obehandlat trä. Ger en fet, hård, avtorkningsbar yta där trät syns igenom. Finns i färgerna vit, grå, brun och svart.

Lämplig för golv, möbler och träpanel. Går även att använda på lackade ytor.

Torktiden är 1-2 dygn.

Torktiden på kvistar kan vara upp till 2 veckor beroende på kådhalt i kvisten och tjockleken på vaxskiktet, därför skall vaxet helst appliceras tunt och allt överskottsvax torkas av.

Tänk på att resultatet av behandlingar med lasyreffekt påverkas av träs sugförmåga och befintliga färg. Vaxet kan ge många olika utseende beroende på underlaget.

En slipad träyta suger mer vax och får en vitare färg än en hyvlad yta.

Nyansering och täckförmåga:

Önskas ett mindre färgande vax kan det ofärgade vaxet nyanseras med färgvax till önskad täckning. De olika vaxkulörerna kan blandas inbördes.

Det går även att nyansera färgvaxet med max. 10% linoljafärg.

Önskas en mer täckande färg vaxa två ggr.

Ofärgat vax ger en lite fetare yta eftersom det inte innehåller pigment och vatten.

Gör alltid prov först!



Bruksanvisning:

Obehandlat golv och trä:

Fukta golvet/trät rejält. Blanda en aning ammoniak i tvättvattnet. Ca 1 dl ammoniak till 10 liter vatten. Ammoniaken underlättar för vattnet att suga ner om ytan är fet.

Ammoniaken hjälper även till att matta ner ytan på kvistarna så att vaxet suger in lättare. Låt torka. Slipa av fiberresningen med ett fint sandpapper, ca 120.

Dammsug/ torka av ytan.

Applicera vaxet med en trasa eller svamp.

Låt vaxet suga in. Låt det inte vara över natten, då kan det ha börjat torka och blir klabbigt och svårt att få bort.

Torka av överskottet.

Det skall vara möjligt att gå/ta på vaxytan direkt utan att det blir märken i vaxet.

Lite pigment fastnar i strumporna/på fingret innan vaxet har torkat.

För mycket vax ger en klabbig yta med ojämn glans. Det är bättre att vaxa två ggr istället.

Låt vaxet torka ca 1-2 dygn. **Behandlingen är färdig.**

Den vaxade torkade ytan kan vid behov därefter poleras eller slipas och vaxas igen.

Polering:

Låt vaxet torka ordentligt. Kontrollera att vaxet på kvistarna också torkat.

Polera med trasa eller nylonstrumpa. Polermaskin fungerar också. Till stora golv är detta att föredra.

Slipning:

Vaxet kan finslipas med ett ca 240 våtslippapper mellan två vaxningar. Kontrollera att vaxet på kvistarna torkat ordentligt innan slipningen.

Vaxning:

Ytan kan vaxas igen om det behövs. Torka av allt överskottsvax precis som innan.

Används det ofärgade vaxet som slutvaxning blir ytan ännu fetare eftersom det inte innehåller något pigment och vatten.

Lackade ytor:

Färgvaxet går även att pensla ut tunt med en styv pensel på t.ex. lackad panel/tak.

Torktiden på vaxet kan då bli längre eftersom det blir ett tjockare vaxskikt med pensel.