



Bruksanvisning Allbäck Linoljeprodukter

Linoljefärgen - 26 kulörer

- Vid ommålning skall den gamla ytan vara ren och torr.
- Impregnera först med rå, avslemmad och filtrerad linolja om målning sker på bart uttorkat trä utvändigt. Oljan skall vara väl bunden i träet. Varm olja tränger lättare in i underlaget. (ca 60 grader C.)
- Rör upp färgen noga före målning.
- Färgen skall ej spädas med lösningsmedel. Vid behov förtunna med max. 5 % glansolja/kokt linolja.
- Arbeta ut färgen väl. Måla gärna i flera olika riktningar innan det sista långa penseldraget. Använd en "styv" naturbortspensel. T.ex. Gnestapenseln. Måla flera gånger till full täckning.
- Torktiden är 20 - 24 timmar vid rumstemperatur, god luftväxling, ljus samt låg luftfuktighet. Ca 60 % RH.
- Vid hög luftfuktighet – använd en luftavfuktare.
- Använd linsåpa till rengöring av penslar och händer.
- Förvara penslar hängande i en burk med rå linolja.
- Färgen täcker ca. 15 - 20 kvm beroende på underlaget
- Lagring svalt i många år.

Kokt Linolja - Glansolja:

Linoljefärgen åldras på ett synligt sätt. Efter en tid börjar färgen att mattas. Efter ytterligare någon tid "kritar" färgen, pigmenten faller ur. Genom att borsta rent samt tillföra ny kokt linolja/glansolja eller linoljevax, återfår ytan sin forna glans och funktion. **Obs! Risk för självtändning i poröst material. Blötlägg trasor och kasta.**

Linoljekittet - för fönster och som spackel

Linoljekittet är tillverkat av kallpressad rå, avslemmad och filtrerad linolja och krita. Förvara kittet svalt, 10 - 15 grader C. Gammalt hårt linoljekitt - piggas upp efter några sekunder i mikrovågsugn - full effekt.

- Töm ut hela burkens innehåll och knåda hela kittklumpen mjuk, före användandet. Kittning sker lättast vid rumstemperatur. Pensla schellack i kittfalsen innan glaset läggs i. Detta hindrar oljan att vandra över i träet.
- Kittet skall övermålas inom ett dygn eller efter ca 1 vecka.
- Lägg överblivet kitt i frysen.
- Kittvälling bestående av några droppar terpentin i kittet kan användas som tillfällig tätning av spruckna kittfalsar. Använd pensel och eftertorka med papper efter ca. 15 minuter. Målningbart direkt.

Linsåpan – För all rengöring

Är en naturprodukt tillverkad av försåpad, steriliserad, avslemmad rå linolja utan tillsatser. För händer, kök, badrum, penslar, trä/sten/plastgolv, bänkar och fläckborttagning. För normal rengöring: 1 dl såpa till ca. en hink vatten.

För nytt eller slipat trägolv: Fukta golvet med kallt vatten för att undvika fläckar. Skura in koncentrerad linsåpa. Torka av. (Detta golv kan sedan ej målas med linoljefärg)
För hårt smutsade ytor o textilfläckar
Koncentrerad såpa med lite vatten. Gnid in och låt vila. Skölj ev. i tvättmaskin.

Linoljevax på trä, målade ytor och sten

- Borsta bort löst sittande pigment smuts.
- Stryk ut med en skumplastsvamp.
- Torka av ev. överskott.
- Ger en vattenavvisande yta och ny glans.